



Fiche technique

Révisée le : 1^{er} juin 2024
Version précédente : 1^{er} mai 2024
N° réf. : 573182

Rénovateur Re-New

DESCRIPTION

Le rénovation Re-New de GE est un produit original qui permet de réparer les joints usés ou peu esthétiques de la cuisine ou de la salle de bains sans avoir à les remplacer, ce qui est toujours long. Il suffit d'appliquer le produit sur le joint, sous réserve que celui-ci soit entièrement au silicone. L'embout applicateur, qui façonne la surface du joint au fur et à mesure, permet d'obtenir un résultat impeccable. La formulation spéciale convient parfaitement pour les joints de baignoire, de douche ou d'évier : le produit reste souple, est parfaitement étanche, résiste à la moisissure et peut être exposé à l'eau six heures seulement après application. Ne refaites pas vos joints, rénovez-les!

Fiche commerciale

N° d'article	Pays	Emballage	Format	Couleur
2769337	É.-U.	Tube sur support carton	2,7 fl. oz. (80 ml)	Blanc
2769249	Canada	Tube sur support carton	80 ml (2,7 oz)	Blanc

CARACTÉRISTIQUES SOMMAIRES

- Permet de réparer les joints au silicone usés ou peu esthétiques de la cuisine ou de la salle de bains sans avoir à les remplacer.
- Excellente tenue sur les joints entièrement au silicone déjà en place.
- Embout applicateur permettant de façonner le joint au fur et à mesure, pour un fini irréprochable.
- Entièrement imperméable; peut être exposé à l'eau six heures après.
- Résiste à la moisissure.
- Se nettoie facilement à l'eau.
- Un seul tube souple de 80 mL (2,7 oz) suffit dans la plupart des salles de bains.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

- S'applique sur les joints entièrement au silicone déjà en place.
- Remise à neuf des joints triangulaires des salles de bains, douches, toilettes, salles de lavage et cuisines.
- Utilisable sur les joints de raccordement entre lavabo ou évier et carrelage mural, de plancher ou de plafond.
- Réparation ou recouvrement intégral des joints au silicone existants.

LIMITATIONS

- Ne pas utiliser sur : polyéthylène, polypropylène, polytétrafluoréthylène, acrylique, plastique renforcé de fibres, surfaces de vinyle, miroirs ou pierre naturelle.
- Ne pas utiliser sur joints constamment immergés ou subissant la pression de l'eau (dans les piscines, aquariums, etc.).
- Ne pas utiliser s'il y a contact avec des produits alimentaires.
- Dans le cas de joints colorés, la couche doit être épaisse d'au moins 1 mm.
- Si nécessaire, lisser au moyen d'eau propre. L'eau savonneuse pourrait perturber la prise et entraîner des changements de couleur.
- Attendre six heures avant d'exposer à l'eau et éviter tout contact avec des produits nettoyants avant 24 heures.
- Ne pas utiliser pour rénover des joints avec fini glacé, SMP (Silyl Modified Polymer) ou au polyuréthane.
- Ne pas utiliser sur substrat goudronné ni sur des matériaux de construction contenant des huiles, plastifiants ou solvants susceptibles d'attaquer le produit.

POUVOIR COUVRANT

Avec tube souple de 80 ml (2,7 oz) : le pouvoir couvrant dépend de l'épaisseur de la couche appliquée. On peut l'estimer en moyenne à 5 m (16 pi).



Fiche technique

Révisée le : 1^{er} juin 2024
Version précédente : 1^{er} mai 2024
N° réf. : 573182

CARACTÉRISTIQUES

Avant application (caractéristiques types)			Conditions d'application types	
<u>Couleur</u>	Blanc		<u>Température d'application</u>	La température du produit, du substrat et du milieu ambiant doit être comprise entre 5 °C (41 °F) et 40 °C (104 °F).
<u>Apparence</u>	Solide		<u>Odeur</u>	Neutre
<u>Base</u>	Émulsion de silicone à l'eau		<u>Temps de formation de la peau</u>	60 minutes* à 23 °C (72 °F) et 50 % d'humidité relative
<u>Densité</u>	1,107		<u>Temps de prise</u>	24 heures par couche épaisse de 2 mm*
<u>Teneur en COV</u>	0,7 % (pondérale)	CARB	<u>Nettoyage</u>	Avant prise : utiliser un chiffon humide. Après prise : décaper prudemment à l'aide d'un outil bien affûté.
	13 g/l	SCAQMD (règle 1168)		
<u>Durée de conservation</u>	Jusqu'à 24 mois après la date de production (contenant non ouvert)		<u>Signification des codes</u>	
			AJJJ	
			A = dernier chiffre de l'année de production	
			JJJ = jour (de 1 à 365). Exemple : 0305 = 31 octobre 2020 (date de production)	

* Tout dépendant de la température, du degré hygrométrique, de la porosité du substrat et de l'épaisseur de la couche.

Produit appliqué et sec

<u>Couleur</u>	Blanc		<u>Température d'utilisation</u>	-50 °C (-58 °F) – 120 °C (248 °F)	
<u>Résiste à l'eau</u>	Oui		<u>Jeu acceptable</u>	25 %	
<u>Peinturable</u>	Non		<u>Contrainte de traction (module à 100 %)</u>	44 psi (0,3 N/mm ²)	ISO 8339-A, glass
<u>Dureté</u>	~20	Shore A	<u>Résistance à la traction</u>	58 psi (0,4 N/mm ²)	ISO 8339-A, glass
<u>Retrait</u>	~28 %	ISO 10563	<u>Allongement à la rupture</u>	400 %	ISO 8339-A, glass
			<u>Reprise élastique</u>	~85 %	ISO 7389-A, glass

DIRECTIVES

Précautions

Toujours porter un dispositif de protection oculaire, des gants et des vêtements de travail adéquats. Se laver les mains après application.

Préparation des surfaces en jeu

Veiller à ce que le joint existant et les surfaces environnantes soient propres et exempts de graisse, de poussière, d'eau et autres contaminants. Les joints moisissus doivent d'abord être nettoyés à l'aide d'un produit approprié puis abondamment rincés à l'eau. Attendre que la surface soit bien sèche avant d'appliquer le rénovateur.

Application

Ôter le capuchon, placer l'embout sur le joint puis incliner le tube de façon que les extrémités de l'applicateur soit bien en contact avec les deux côtés du joint. Presser légèrement le tube et le déplacer le long du joint sans modifier l'angle et en maintenant le contact entre l'embout et les deux côtés du joint. Si nécessaire, repasser sur le joint sans presser le tube pour bien répartir le produit. Si le résultat ne donne pas satisfaction, essuyer immédiatement à l'aide d'un chiffon humide puis recommencer. Dans le cas de joints verticaux, il est recommandé de procéder de haut en bas. Attendre six heures avant d'exposer à l'eau et éviter tout contact avec des produits nettoyeurs avant 24 heures.

Nettoyage

Passer un essuie-tout humide sur l'applicateur avant de remettre le capuchon en place. Si le produit est sec, décaper prudemment à l'aide d'un outil bien affûté.



Fiche technique

Révisée le : 1^{er} juin 2024
Version précédente : 1^{er} mai 2024
N° réf. : 573182

ENTREPOSAGE ET MISE AU REBUT

LE GEL ENDOMMAGE CE PRODUIT. Pour en maximiser la durée de conservation, l'entreposer dans un récipient hermétiquement clos, au sec, à l'abri du soleil et à une température comprise entre 2 °C (35 °F) et 30 °C (86 °F). L'utiliser au plus tard un mois après ouverture du tube. Ne pas laisser l'humidité dégrader le produit. Mise au rebut : apporter le produit non utilisé dans un centre approuvé de traitement des déchets domestiques dangereux. Si le produit a durci, il peut être mis à la poubelle.

MISES EN GARDE

ATTENTION! PEUT IRRITER LES YEUX. Contient du siloxane. Éviter tout contact avec les yeux. Ne pas avaler. Porter des lunettes de protection lors de l'application. Le cas échéant, retirer ses verres de contact. Se laver les mains après application. **GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.**

PREMIERS SOINS – Contact avec les yeux : bien rincer à l'eau pendant 15 minutes. En cas d'irritation persistante, consulter un médecin. Contact avec la peau : bien nettoyer au savon et à l'eau. En cas de gêne due à l'inhalation, respirer un air pur et consulter un médecin. **ÉVITER TOUTE ABSORPTION PAR L'ORGANISME.** En cas d'ingestion, appeler immédiatement un médecin ou un centre antipoison. Ne pas provoquer de vomissements.



AVERTISSEMENT – Risque de cancer et danger pour l'appareil reproducteur – www.P65Warnings.ca.gov

Pour plus de détails, voir la fiche de données de sécurité

DÉNÉGATION DE RESPONSABILITÉ

L'information et les recommandations fournies ici reposent sur les recherches effectuées et sont estimées exactes, mais aucune garantie, expresse ou tacite, n'est donnée ni ne devrait être inférée. Henkel recommande aux acheteurs ou utilisateurs de tester le produit pour savoir s'il présente la qualité et le degré d'adéquation voulus, compte tenu de l'usage prévu. Toutes les applications d'adhésif ou de scellant doivent être testées dans des conditions d'utilisation finale réelles ou simulées, de façon à s'assurer que l'adhésif ou le scellant respecte toutes les spécifications requises du projet ou les dépasse. Le rendement d'un adhésif ou d'un scellant pouvant dépendre fortement des conditions d'installation, il est également recommandé d'effectuer des tests sur des échantillons produits dans lesdites conditions (réelles ou simulées). Aucun renseignement fourni ici ne doit être interprété comme impliquant la non-existence de brevets connexes ou comme autorisant, encourageant ou recommandant la mise en œuvre d'une quelconque invention couverte par tel ou tel brevet sans l'autorisation du titulaire de ce dernier.

GARANTIE

GARANTIE À VIE LIMITÉE – Le fabricant garantit que ce produit, lorsqu'il est utilisé selon ses directives, répondra aux spécifications ci-dessus aussi longtemps que vous serez propriétaire de votre maison. Si vous n'êtes pas satisfait, retournez la preuve d'achat pour remboursement. Ceci est votre seul et unique recours, et le fabricant ne sera pas responsable des dommages dépassant le prix d'achat. **CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION.** La présente garantie limitée vous donne des droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Pour toute assistance en la matière, communiquez avec Henkel au 1 877 607-7407 du lundi au vendredi, entre 9 h et 16 h HE.

GE est une marque déposée de General Electric Company utilisée par Henkel en vertu d'une licence.

Soutien technique : 1 877 607-7407 (du lundi au vendredi, entre 9 h et 16 h HE)
www.gesealants.com



Fondée en 1876, Henkel est un chef de file mondial du secteur des biens industriels et de consommation. Elle exploite des marques et technologies de premier plan dans trois domaines : lessive et entretien domestique, soins de beauté et technologies des adhésifs.

Henkel Corporation – Professional & Consumer Adhesives Headquarters – Rocky Hill, CT 06067
www.henkelna.com